



普力泰牌 典型数据 PBT 551-GT30SF

项目名称	试验方法	单位	典型性能
物理性能			
比重	ASTM D792	g/cm ³	1.68
吸水率23℃,24hr	ASTM D570	%	0.05
加工性			
成型收缩率	ASTM D955	%	0.4-0.8
螺旋长度		cm	—
机械性能			
拉伸强度	ASTM D638	MPa	95
断裂伸长率	ASTM D638	%	2
弯曲强度	ASTM D790	MPa	140
弯曲模量	ASTM D790	MPa	5.6×10 ³
简支梁冲击强度(缺口)23℃	ISO179	KJ/m ²	6
(非缺口)23℃	ISO179	KJ/m ²	20
热性能			
热变形温度(1.82MPa)	ASTM D648	℃	180
线性膨胀系数	ASTM D696	1/℃	3.0×10 ⁻⁵
阻燃性能			
阻燃性	UL94		V-0 (0.8 mm)
电性能			
介电常数 (10 ⁶ Hz)	ASTM D150		3.6
介质损耗角正切 (10 ⁶ Hz)	ASTM D150		1.8×10 ⁻²

体积电阻	ASTM D257	$\Omega \cdot m$	1×10^{14}
介电强度 (2.0mm厚)	ASTM D149	MV/m	25
耐电弧	ASTM D495	Sec	80
漏电起痕指数	ASTM D3638	V	350
填充材含量		%	30
技术特性	注塑增强级，30%玻纤和矿物增强。本品具有低翘曲、高刚性、耐化学品性优良、收缩无定向、高电性能（CTI \geq 300V）、表面光泽好等特点，尤其适用于断路器、启动器壳体等电子电器产品。		

注：以上数据为典型性能指标，仅供用户选择牌号参考，不作为出厂产品验收的法律依据。使用者应在使用前对树脂进行测试，以避免产品有严重或轻微的缺陷。

参考加工条件

烘干工艺	烘干温度 (°C)	110-130
	烘干时间 (h)	4-6
注射工艺	机筒温度 (°C)	225-250
	喷嘴温度 (°C)	240-260
	模具温度 (°C)	40-80
	注射压力 (Mpa)	60-120

备注：北京华腾工程新材料有限责任公司技术部负责本说明书编制和解释，并保留根据需要更改本说明书内容的权利，当使用华腾公司的工程塑料时，请注意MSDS（物料安全使用指南）中的限制条款。MSDS中的安全规则数据仅适用于一般情况下，而并非可以适用于特殊的情况。请参考最新版本资料。本说明书发布时间：2007年11月。

联系方式：

地址：北京市海淀区中关村北大街123号

邮编：100084

电话：010-62572212