



普力泰牌 典型数据 PBT 303-G0

项目名称	试验方法	单位	典型性能
物理性能			
比重	ASTM D792	g/cm ³	1.48
吸水率23℃,24hr	ASTM D570	%	0.08
加工性			
成型收缩率	ASTM D955	%	1.2-2.0
螺旋长度		cm	—
机械性能			
拉伸强度	ASTM D638	MPa	48
断裂伸长率	ASTM D638	%	6
弯曲强度	ASTM D790	MPa	78
弯曲模量	ASTM D790	MPa	2.3×10 ³
简支梁冲击强度(缺口)23℃	ISO179	KJ/m ²	5
(非缺口)23℃	ISO179	KJ/m ²	38
热性能			
热变形温度(1.82MPa)	ASTM D648	℃	70
线性膨胀系数	ASTM D696	1/℃	9.0×10 ⁻⁵
阻燃性能			
阻燃性	UL94		V-0 (0.4 mm)
电性能			
介电常数 (10 ⁶ Hz)	ASTM D150		3.3
介质损耗角正切 (10 ⁶ Hz)	ASTM D150		2×10 ⁻²
体积电阻	ASTM D257	Ω·m	1×10 ¹⁴

介电强度 (2.0mm厚)	ASTM D149	MV/m	24
耐电弧	ASTM D495	Sec	—
漏电起痕指数	ASTM D3638	V	400
填充材含量		%	0
技术特性	注塑挤塑阻燃级, 本品为无卤无红磷阻燃非增强材料, 具有流动性好、电性能优良、成型加工周期快、不析出、环境友好性等特点, 尤其适用于电子端子、连接器、电器开关等。		

注: 以上数据为典型性能指标, 仅供用户选择牌号参考, 不作为出厂产品验收的法律依据。使用者应在使用前对树脂进行测试, 以避免产品有严重或轻微的缺陷。

参考加工条件

烘干工艺	烘干温度 (°C)	110-130
	烘干时间 (h)	4-6
注射工艺	机筒温度 (°C)	225-250
	喷嘴温度 (°C)	240-260
	模具温度 (°C)	40-80
	注射压力 (Mpa)	60-120

备注: 北京华腾工程新材料有限责任公司技术部负责本说明书编制和解释, 并保留根据需要更改本说明书内容的权利, 当使用华腾公司的工程塑料时, 请注意MSDS (物料安全使用指南) 中的限制条款。MSDS中的安全规则数据仅适用于一般情况下, 而并非可以适用于特殊的情况。请参考最新版本资料。本说明书发布时间: 2007年11月。

联系方式:

地址: 北京市海淀区中关村北大街123号

邮编: 100084

电话: 010-62572212