



普力泰牌 典型数据 PC/ABS 513-G0 SF

项目名称	试验方法	单位	典型性能
物理性能			
比重	ASTM D792	g/cm ³	1.21
吸水率23℃,24hr	ASTM D570	%	0.4
加工性			
成型收缩率	ASTM D955	%	0.2-0.6
螺旋长度		cm	-
机械性能			
拉伸强度	ASTM D638	MPa	58
断裂伸长率	ASTM D638	%	17
弯曲强度	ASTM D790	MPa	100
弯曲模量	ASTM D790	MPa	2.5×10 ³
简支梁冲击强度(缺口)23℃	ISO179	KJ/m ²	40
(非缺口)23℃	ISO179	KJ/m ²	105
热性能			
热变形温度(1.82MPa)	ASTM D648	℃	90
线性膨胀系数	ASTM D696	1/℃	-
阻燃性能			
阻燃性	UL94		V-0(0.8 mm)
电性能			
介电常数 (10 ⁶ Hz)	ASTM D150		2.6

介质损耗角正切 (10 ⁶ Hz)	ASTM D150		5.6×10 ⁻³
体积电阻	ASTM D257	Ω·m	6×10 ¹⁴
介电强度 (2.0mm厚)	ASTM D149	MV/m	24
耐电弧	ASTM D495	Sec	-
漏电起痕指数	ASTM D3638	V	-
填充材含量		%	0
技术特性及应用	注塑阻燃非增强级PC/ABS合金，本品具有冲击强度高、尺寸稳定性好、易成型加工、制品表面光泽好等特点，尤其适用于汽车、仪表、电器、壳体及配件、电器开关、电脑、插头、插座等。		

注：以上数据为典型性能指标，仅供用户选择牌号参考，不作为出厂产品验收的法律依据。使用者应在使用前对树脂进行测试，以避免产品有严重或轻微的缺陷。

参考加工条件

烘干工艺	烘干温度 (°C)	90
	烘干时间 (h)	4
注射工艺	机筒温度 (°C)	250-280
	喷嘴温度 (°C)	275-290
	模具温度 (°C)	60-90
	注射压力 (Mpa)	80-140

备注：北京华腾工程新材料有限责任公司技术部负责本说明书编制和解释，并保留根据需要更改本说明书内容的权利，当使用华腾公司的工程塑料时，请注意MSDS（物料安全使用指南）中的限制条款。MSDS中的安全规则数据仅适用于一般情况下，而并非可以适用于特殊的情况。请参考最新版本资料。本说明书发布时间：2007年11月。

联系方式：

地址：北京市海淀区中关村北大街123号

邮编：100084

电话：010-62572212